

PUFAS Dach- und Sockelfarbe

Witterungsbeständige, lösungsmittelfreie Kunstharz-Dispersionsfarbe in 11 Farbtönen für den Innen- und Außenbereich.

Anwendungsbereich: *PUFAS Dach- und Sockelfarbe* eignet sich zum Beschichten von Dachpfannen aus Ton und Beton, Faserzementdächern, Dachuntersichten sowie für Haussockel aus Zement-, Kunstharzputz, Beton u.ä. mineralische Untergründe.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Kunstharzdispersion, Buntpigmente
Dichte:	ca. 1,4 g/cm ³
pH-Wert:	8 - 9
Glanzgrad:	matt nach DIN 53778
Nassabriebsbeständigkeit nach DIN EN 13300:	Klasse 2, entspricht scheuerbeständig nach DIN 53778
Verbrauch:	150 - 200 ml/m ² pro Anstrich

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muß trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sind. Schlecht haftende Anstriche und losen Putz entfernen. Bei Algen- und Moosbefall die Fläche mit *PUFAS Algen-*, *Moos- und Schimmel-STOP* reinigen. Risse und Löcher mit *pufamur außen Fassadenspachtel* oder *PUFAS Außen- und Klebspachtel* ausbessern. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit *PUFAS Tiefengrund LF* oder *LH* grundieren. Um eine gute Haftung des Anstriches zu gewährleisten, muß der Sockel vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder von innen geschützt sein.

Verarbeitung: *PUFAS Dach- und Sockelfarbe* ist gebrauchsfertig und kann mit Pinsel, Bürste, Rolle oder handelsüblichen Airless-Geräten verarbeitet werden. Für den Grundanstrich kann die Farbe mit ca. 5 % Wasser verdünnt werden. Nach vollständiger Durchtrocknung des ersten Anstriches muß je nach Bedarf ein ein- oder zweimaliger unverdünnter Farbauftrag erfolgen. *PUFAS Dach- und Sockelfarben* sind untereinander und mit weißen Fassadenfarben mischbar. Für die Beschichtung von Dächern nur im Vollton verarbeiten.

Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten!
Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Wichtige Hinweise: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser spülen.

DecoPaint-Richtlinie 2004/42:

Max. EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010)
VOC Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/L

Gisbau Produkt-Code: M-DF01

Lagerung: Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!

Artikel-Nr.: 236

Gebindegrößen: PE-Ovaleimer à 5,0 l
PE-Ovaleimer à 12,5 l